



เหล็กกล้าไร้สนิม ชนิดและการใช้ประโยชน์

7 กันยายน 2566

การสัมมนาครั้งที่ 2 สาขาเหมืองแร่ ภาควิชาวิศวกรรม

ศาสตราจารย์ ดร. กอบบุญ หล่อทองคำ (IIW Intl.welding Engineer)

ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กทม 10330

โทร 02-2186938

หล่อทองคำ ภาควิชาวิศวกรรม

เหล็กกล้าไร้สนิม หรือ เหล็กสเตนเลส ?



เนื้อหาอ้างอิง จากหนังสือและ
เอกสารอ้างอิงท้ายบท

ในที่นี้ใช้คำตามหนังสือ เหล็กกล้า
โดย

ศ. มหัส สติรจินดา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สมอ. และ

ศัพท์ราชบัณฑิตใช้


เหล็กกล้าไร้สนิม

แต่ก็มีการเรียกทั่วไป เหล็กสเตนเลส




เหล็กกล้าไร้สนิมกับการกัดกร่อน

อัตราการกัดกร่อนของเหล็กผสมโครเมียมในน้ำสปรี้น้อยมาก (คงที่) $Cr > 10.5 \text{ wt}\%$



รูปที่ 1.1 ผลของธาตุโครเมียมผสมในเหล็กต่ออัตราการกัดกร่อนในน้ำสปรีหรือพื้นที่อุณหภูมิห้อง (1 มิล = 1/1000 นิ้ว) [2]

การกระจายของธาตุบนผิวเหล็กกล้าไร้สนิม



รูปที่ 2.17 แบบร่างองค์ประกอบเคมีของฟิล์มในแนวสีกจากผิวเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีโครเมียมผสม 17% (มวล) วิเคราะห์โดยเทคนิค ก) AES และ ข) SIMS [23]




แบบจำลององค์ประกอบของฟิล์มบนผิวเหล็กกล้าไร้สนิม


ไม่ใช่ Cr₂O₃ อย่างเดียว

โครเมียมไฮดรอกไซด์ ~15 Å		
โครเมียมและเหล็กออกไซด์ + เหล็ก + (นิกเกิล) ~20-40 Å (ชั้น A)		
โครเมียมออกไซด์ + โครเมียม + เหล็ก + นิกเกิล ~24-50 Å (ชั้น B)		
เหล็ก	โครเมียม	นิกเกิล

รูปที่ 2.21 แบบจำลองฟิล์มในสภาพบรรยากาศบนผิวเหล็กกล้าไร้สนิมเฟอไรต์และออสเทนไนต์ (Fe-(21-39)Cr-(5-28)Ni) วิเคราะห์โดยเทคนิคเอ็กซ์โพส (XPS) [25]



รูปที่ 2.23 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาชั้นฟิล์มโครเมียมออกไซด์กับส่วนผสมเคมี [25]




รูปที่ 2.25 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนแบบรูเข็มในสารละลายน้ำทะเลเทียมที่อุณหภูมิห้องกับส่วนผสมโครเมียมและนิกเกิล [25]


ผลการทดลองสอดคล้องกับผลของ ศ.ดร. H.H Uhlig MIT (1954)

และศ.ดร. A. Athren U of Queensland

แบบจำลององค์ประกอบของฟิล์มบนผิวเหล็กกล้าไร้สนิม



รูปที่ 2.24 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของชั้นฟิล์มที่มีองค์ประกอบโครเมียมและเหล็กออกไซด์+เหล็ก + (นิกเกิล) หรือชั้น A ตามแบบจำลองในรูปที่ 2.21 กับส่วนผสมโครเมียมและนิกเกิล [25]



รูปที่ 2.25 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้ากัดกร่อนแบบรูเข็มในสารละลายไน้ทะเลเทียมที่อุณหภูมิห้องกับส่วนผสมโครเมียมและนิกเกิล [25]

899-907. [25] G. Lothongkum, S. Chaikittisilp and A. W. Lothongkum, Applied Surface Science, 218(1-4), 2003, pp. 202-209. **Journal Q1T1**

ส่วนผสมเคมีเหล็กกล้าไร้สนิมบ่งบอกอะไร

ส่วนประกอบของธาตุสามารถชี้บ่งชี้ความต้านทานการกัดกร่อนแบบรูเข็มของเหล็กกล้าไร้สนิมโดยประมาณได้

Pitting Resistance Equivalent Number (PREN)

$$= \%Cr + 3.3\%Mo + (16, 33)\%N$$

สปส.ของ N ขึ้นกับเกรด นิยมใช้คัดเลือกความต้านทานการกัดกร่อนทั่วไปในเบื้องต้น

แต่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 100%

เพราะลักษณะการกัดกร่อนมี 8-9 แบบ



การเรียกชื่อเกรดและแบ่งกลุ่มเหล็กกล้าไร้สนิม



1. เรียกและแบ่งตามส่วนผสมเคมี

18-8 Cr-Ni Stainless Steels, Cr-Mn Stainless Steels,
Cr-Ni-Mo Stainless Steels

2. เรียกและแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

Heat Resisting Stainless Steels, Creep Resistance Steels,
Corrosion Resistance Steels

3. เรียกและแบ่งตามผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน

Cast Stainless Steel, Stainless steel plate,
hot and forging stainless steel

ไม่นิยมใช้เพราะไม่สามารถครอบคลุม ความหลากหลายของเกรดและกลุ่ม

ติดต่อทองคำ สมาคมวิศวกร

กลุ่มเหล็กกล้าไร้สนิม



3. แบ่งตามโครงสร้างจุลภาคเป็น 5 กลุ่ม นิยมใช้กันมาก***

1.เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนไซต์ C < 1%, Cr 12-18% AISI 410

2.เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ไรต์ C < 0.1%, Cr 11-17% AISI 409

3.เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนไนต์ C < 0.12%, Cr 16-18%, Ni 8-10% AISI 304

4.เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนไนต์-เฟอร์ไรต์หรือดูเพล็กซ์ UNS2205 UNS 2705

C < 0.03%, Cr 22-25%, Ni 5-7%, Mo 3-5%, N 0.1-0.3%

5. Precipitation Hardening (PH alloy) มีตะกอนในโครงสร้างจุลภาคพื้น


เพิ่มความแข็งแรง (Strength)

มาร์เทนไซต์ (Cr Ni 17-4, 15-5)


ออสเทนไนต์ Cr Ni 17-10P, A286

ออสเทนไนต์บางส่วน Cr Ni 17-7, 15-7Mo


ตัวอย่างโครงสร้างจุลภาค




มาร์เทนไซต์



เฟอร์ไรต์



ออสเทนไนต์ (มีทวิน)



ดูเพล็กซ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการ

1 ตัวอย่างโครงสร้างจุลภาค




Fig. 79 17-7PH stainless steel, cold rolled at the mill, then held 1 h at 480 °C (900 °F) and air cooled. Structure is essentially martensite; austenite was transformed by cold rolling. Electrolytic: HNO₃-acetic acid, then 10% aqueous oxalic acid. 1000×



Fig. 80 15-5PH martensitic precipitation-hardenable stainless steel (41 HRC), solution annealed and aged. Structure is tempered martensite. Vilella's reagent. 200×

จากASM Specialty Handbook



เหล็กกล้าไร้สนิม เกรดตามมาตรฐานชาติ และนานาชาติ

AFNOR	Association française de normalisation
AISI	American Iron and Steel Institute
DIN	Deutsches Institut fuer Normung
EN	European norm
BSI	British Standard Institute
JIS	Japanese Industrial Standard
TIS	Thai Industrial Standards Institute สมอ
ISO	International Organisation for Standardization

หล่อทองแดง สภาวิศวกร



ตัวอย่างเหล็กกล้าไร้สนิม เกรดตามมาตรฐาน สมอ

ตารางที่ 3.3 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเหล็กกล้าไร้สนิมกำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (สมอ)[8]

ลำดับ	หมายเลขมาตรฐาน	ชื่อมาตรฐาน
1	มอก. 410-2525	เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ซ้อนส้อมและมีด
2	มอก. 451-2525	เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : งานถ้วยชามและถาด
3	มอก. 730-2530	สวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยอาร์ก
4	มอก. 809-2531	เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : หม้อกระทะชามอ่างตะหลิวทัพพีและกระบวย
5	มอก. 854-2536	อ่างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับล้างชาม
6	มอก. 989-2533	ถังเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับเก็บน้ำ
7	มอก. 1006-2558	ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนไนต์ สำหรับงานทนอุณหภูมิสูง และการกัดกร่อนทั่วไป
8	มอก. 1439-2558	ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนไนต์ สำหรับหม้อน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำยังยวด เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และเครื่องควบแน่น
9	มอก. 2676-2558	ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนไนต์ สำหรับใช้งานทั่วไป
10	มอก. 1200-2536	หมุดเกลียวเหล็กกล้าไร้สนิมยึดกระดูกหัวตุ่มทุกเหลี่ยมฐานหัวจมรูปทรงกลมเกลียวสมมาตร
11*	มอก. 1378-2539	เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นแผ่นม้วนแผ่นแถบและแผ่น
12	มอก. 1439-2540	ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนไนต์สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
13	มอก. 2196-2547	งานท่อ-ข้อต่อเหล็กกล้าไร้สนิมแบบเกลียวตามมาตรฐาน ISO 7-1


หมายเหตุ *สมอ กำลังปรับปรุงมาตรฐานใหม่

ลำดับที่ 7-9 สมอ จะเพิ่มเติมมาตรฐานท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนไนต์เพื่อการใช้งานต่าง ๆ อีกประมาณ 3 มาตรฐาน

การประมาณโครงสร้างจุลภาค ที่นิยมใช้ผลิตพลาสติก



Austenite stabilizer




Ferrite stabilizer

การประมาณโครงสร้างจุลภาคเนื้อเชื่อมและข้อบกพร่อง



Austenite stabilizer



Ferrite stabilizer



เหล็กกล้าไร้สนิม ความต้านทานการกัดกร่อน

- มีแนวโน้มจะถูกกัดกร่อนแบบรูเข็ม (Pitting Corrosion) ในบางสถานะแวดล้อม โดยเฉพาะตรงฟิล์มบาง
- ทนต่อสารเคมีที่ให้ออกซิเจน (Oxidizing Solution)
- มักจะไม่ทนทานต่อการกัดกร่อนแบบรูเข็มและซอกมุม (Crevice Corrosion)
- เมื่อมีไอออนคลอไรด์ (Cl^-) จะทำลายฟิล์มบนผิวเหล็กกล้าไร้สนิมได้ง่าย จึงไม่แนะนำให้ใช้น้ำทะเล น้ำกร่อย หากจะใช้ต้องมีมาตรการป้องกันการกัดกร่อน

หล่อทองคำ




เหล็กกล้าไร้สนิม: ความต้านทานการกัดกร่อน

- บางเกรดเกิดการกัดกร่อนที่มีความเค้นได้ง่าย (Stress Corrosion Cracking) โดยเฉพาะไอออนของธาตุหมู่ 7 และสารละลายที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) และ/หรือก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S)
- เมื่อทำ "Sensitization" (อุณหภูมิ 500-950 °C) จะถูกกัดกร่อนที่ขอบเกรนของโครงสร้างจุลภาคบริเวณที่เป็น Chromium Depleted Zone
- เกิดการกัดกร่อนแบบเซลล์ไฟฟ้าเคมี (Galvanic Corrosion) เมื่อมีโครงสร้างสองเฟส เช่น เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์

หล่อทองคำ



1. เหล็กกล้าไร้สนิม: การกัดกร่อนที่ขอบเกรน




บริเวณ HAZ of Weldment




1. เหล็กกล้าไร้สนิม: การกัดกร่อนที่ขอบเกรน


Sensitization line (Interganular Crrosion ine)and C content



Chromium depleted zone at grain boundary (ขอบเกรน)



การกัดกร่อนเพราะเฟสที่ 2 Secondary Phases




ไม่ควรใช้งานในช่วง
300-1000 °C
เฟส ที่ 2 มักมี โครเมียม สูง
ทำให้เกิด Cr depleted
zone

Fig 16 : TTT Diagrams

	Cr	Mo	N	
D	25	3.7	.25	1.5 Cu
E	25	3.7	.22	.6Cu.7W
F	25	3.8	.28	-
G	25	3	.18	1.5 Cu

ตัวอย่างเฟสที่ 2 ที่พบในเหล็กกล้าไร้สนิม



ตัวอย่างเหล็กกล้าไร้สนิม มาร์เทนไซต์



ตารางที่ 4.1 ส่วนผสมเคมี (% มวล) เหล็กกล้าไร้สนิม มาร์เทนไซต์เกรดต่าง ๆ ตามมาตรฐาน AISI [8]

UNS	AISI	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	N	อื่น ๆ
S40300	403	0.15	1.00	0.50	0.040	0.030	11.50-13.00	-	-	-	-
S41000	410	0.15	1.00	1.00	0.040	0.030	11.50-13.00	-	-	-	-
S41400	414	0.15	1.00	1.00	0.040	0.030	11.50-13.50	1.25-2.50	-	-	-
S41600	416	0.15	1.25	1.00	0.060	≥ 0.150	12.00-14.00	-	0.60	-	-
S41610	416Plus**	0.15	1.25-2.50	1.00	0.060	≥ 0.150	12.00-14.00	-	0.60	-	-
S41623	416Se	0.15	1.25	1.00	0.060	0.060	12.00-14.00	-	-	-	Se ≥ 0.150
S42000	420	≥ 0.150	1.00	1.00	0.040	0.030	12.00-14.00	-	-	-	-
S42010	Trim Rite**	0.15-0.30	1.00	1.00	0.040	0.030	13.50-15.00	0.25-1.00	0.40-1.00	-	-
S42020	420F	≥ 0.150	1.25	1.00	0.060	≥ 0.150	12.00-14.00	-	0.60	-	-
S42023	420FSe*	0.30-0.40	1.25	1.00	0.060	0.060	12.00-14.00	-	0.60	-	Se ≥ 0.150 0.60 Zr or Cu
S43100	431	0.20	1.00	1.00	0.040	0.030	15.00-17.00	1.25-2.50	-	-	-
S44002	440A	0.60-0.75	1.00	1.00	0.040	0.030	16.00-18.00	-	0.75	-	-
S44003	440B	0.75-0.95	1.00	1.00	0.040	0.030	16.00-18.00	-	0.75	-	-
S44004	440C	0.95-1.20	1.00	1.00	0.040	0.030	16.00-18.00	-	0.75	-	-
S44020	440F*	0.95-1.20	1.25	1.00	0.040	0.10-0.35	16.00-18.00	0.75	0.40-0.60	0.08	-
S44023	440FSe*	0.95-1.20	1.25	1.00	0.040	0.030	16.00-18.00	0.75	0.60	0.08	Se ≥ 0.150

*ออกแบบเกรดคล้ายกับ AISI

**ชื่อทางการค้า ส่วนผสมเคมีสามารถเปรียบเทียบได้กับมาตรฐานนานาชาติ ISO-TS-15510, EN 10088-1

ตัวอย่างเหล็กกล้าไร้สนิม เฟอร์ไรต์



ตารางที่ 5.1 ส่วนผสมเคมี (% มวล) ของเหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ไรต์เกรดต่าง ๆ ตามมาตรฐาน AISI [1, 2]

UNS	AISI	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	N	อื่น ๆ
S40500	405	0.08	1.00	1.00	0.040	0.030	11.50-14.40	-	-	-	0.10-0.30Al
S40900	409	0.08	1.00	1.00	0.045	0.045	10.50-11.75	0.50	-	-	6xC-0.75Ti
S43000	430	0.12	1.00	1.00	0.040	0.030	16.00-18.00	-	-	-	-
S43020	430F	0.12	1.25	1.00	0.060	≥ 0.150	16.00-18.00	-	0.60	-	-
S43023	430FSe	0.12	1.25	1.00	0.060	0.060	16.00-18.00	-	-	-	Se ≥ 0.150
S43400	434	0.12	1.00	1.00	0.040	0.030	16.00-18.00	0.75-1.25	-	-	-
S44200	442	0.20	1.00	1.00	0.040	0.030	18.00-23.00	-	-	-	-
S44300	443	0.20	1.00	1.00	0.040	0.030	18.00-23.00	0.50	-	-	0.90-1.25Cu
S44400	444	0.025	1.00	1.00	0.040	0.030	17.50-19.50	1.00	1.00-2.50	0.025	[0.20+4(C+N)] -0.80Ti+Nb
S44600	446	0.20	1.50	1.00	0.040	0.030	23.00-27.00	-	-	0.25	-
S44800	448*	≤ 0.01	≤ 0.30	≤ 0.20	≤ 0.040	≤ 0.030	28.0-30.0	2.0-2.50	3.5-4.2	-	(C+N) ≤ 0.025
S18200	18-2FM**	0.08	1.25-2.50	1.00	0.040	≥ 0.150	17.50-19.50	-	1.50-2.50	-	-

*ส่วนผสมอ้างอิงจาก [2] **ชื่อทางการค้า

ตัวอย่างเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนไนต์



ตารางที่ 6.1 ส่วนผสมเคมี (% มวล) ของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนไนต์เกรดต่าง ๆ ตามมาตรฐาน UNS, AISI [1]

UNS	AISI	C	Mn	Si	P	S	Cr*	Ni	Mo	N*	อื่น ๆ
S20100	201	0.15	5.5-7.5	1.00	0.060	0.030	16.0-18.0	3.5-5.5	-	0.25	-
S20200	202	0.15	7.5-10.0	1.00	0.060	0.030	17.0-19.0	4.0-6.0	-	0.25	-
S20500	205	0.12-0.25	14.0-15.5	1.00	0.060	0.030	16.5-18.0	1.0-1.75	-	0.32-0.40	-
S30100	301	0.15	2.0	1.00	0.045	0.030	16.0-18.0	8.0-10.0	-	-	-
S30200	302	0.15	2.0	1.00	0.045	0.030	17.0-19.0	8.0-10.0	-	-	-
S30215	302B	0.15	2.0	1.00	0.045	0.030	17.0-19.0	8.0-10.0	-	-	-
S30300	303	0.15	2.0	1.00	0.20	≥ 0.15	17.0-19.0	8.0-10.0	0.6	-	-
S30323	303Se	0.15	2.0	1.00	0.20	0.060	17.0-19.0	8.0-10.0	-	-	Se ≥ 0.15
S30400	304	0.08	2.0	1.00	0.045	0.030	18.0-20.0	8.0-10.5	-	0.025	-
S30409	304H	0.04-0.10	2.0	1.00	0.045	0.030	18.0-20.0	8.0-10.5	-	0.25	-
S30403	304L	0.03	2.0	1.00	0.045	0.030	18.0-20.0	8.0-12.0	-	-	-
S30453	304LN	0.03	2.0	1.00	0.045	0.030	18.0-20.0	8.0-12.0	-	0.1-0.16	-
S30430	304Cu	0.08	2.0	1.00	0.045	0.030	17.0-19.0	8.0-10.0	-	-	3.0-4.0Cu
S30451	304N	0.08	2.0	1.00	0.045	0.030	18.0-20.0	8.0-10.5	-	0.1-0.16	-
S30500	305	0.12	2.0	1.00	0.045	0.030	17.0-19.0	10.5-13.0	-	-	-
S30800	308	0.08	2.0	1.00	0.045	0.030	19.0-21.0	10.0-12.0	-	-	-
S30900	309	0.20	2.0	1.00	0.045	0.030	22.0-24.0	12.0-15.0	-	-	-
S30908	309S	0.08	2.0	1.00	0.045	0.030	22.0-24.0	12.0-15.0	-	-	-
S31000	310	0.25	2.0	1.50	0.045	0.030	24.0-26.0	19.0-22.0	-	-	-
S31008	310S	0.08	2.0	1.50	0.045	0.030	24.0-26.0	19.0-22.0	-	-	-

ตัวอย่างเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์



ตารางที่ 7.1 ส่วนผสมเคมี (% มวล) ของเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์เกรดต่าง ๆ ตามมาตรฐาน UNS และ AISI [2, 3, 4, 5]

UNS	AISI	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	N	อื่น ๆ
S31200*	312	0.03	2.00	1.00	0.045	0.03	24.0-26.0	5.5-6.5	1.2-2.0	0.14-0.20	-
S31260*		0.03	1.00	0.75	0.030	0.03	24.0-26.0	5.5-7.5	2.5-3.5	0.10-0.30	0.10-0.50W, 0.20-0.80Cu
S31500*	315	0.03	1.2-2.0	1.4-2.0	0.030	0.03	18.0-19.0	4.25- 5.25	2.5-3.0	0.05-0.10	-
S31803	2205	0.030	2.00	1.00	0.030	0.020	21.0-23.0	4.50- 6.50	2.50- 3.50	0.08-0.20	-
S32304*		0.03	2.5	1.00	0.04	0.04	21.5-24.5	3.0-5.5	0.05- 0.60	0.05-0.20	0.05-0.60Cu
S32550*		0.04	1.50	1.00	0.040	0.030	24.0-27.0	4.50- 6.50	2.00- 4.00	0.10-0.25	1.50-2.50Cu
S32750*		0.03	1.20	1.00	0.035	0.02	24.0-26.0	6.0-8.0	3.0-5.0	0.24-0.32	0.5Cu
S32760*		0.03	1.00	1.00	0.03	0.01	24.0-25.0	6.0-8.0	3.0-5.0	0.30	0.5-1.0W, 0.5-1.0Cu
S32900	329	0.06-0.20	1.00	0.75	0.040	0.030	23.0-28.0	2.50- 5.50	1.00- 2.00	-	-
S32950		0.03	2.00	0.60	0.035	0.010	26.0-27.5	3.50- 5.20	1.00- 2.50	0.15-0.35	-

*เกรดผ่านการรีด (Wrought grade)

Lean Duplex Stainless Steel! กำลังได้รับการถามหาใช้งาน

หลักการพิจารณาเลือกใช้งานเหล็กกล้าไร้สนิม



ตามสมบัติทางกายภาพ เช่น น้ำหนัก ผิวมันวาว

ตามสมบัติกล เช่น ความเค้นคราก ความแข็งแรง

ตามคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อน อัตราการกัดกร่อน จากคู่มือ

ตารางที่ 9.8 สัดส่วนการใช้งานเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นและเส้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ [1]

ลำดับที่	การใช้งาน	ร้อยละ
1	อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเคมีและพลังงาน	34
2	ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเรือนและเครื่องครัว	28
3	อุปกรณ์เครื่องมือในอุตสาหกรรมอาหารและการเก็บรักษาอาหาร	18
4	อุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง	9
5	ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก	6
6	อุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารและสถาปัตยกรรม	5

ใช้งาน ตามอัตราการกัดกร่อน



ตารางที่ 9.10 อัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้าและไทเทเนียม ในสารละลายกรดซัลฟิวริก [3, 8-10]

ความเข้มข้น % อุณหภูมิ °C	0.1 100	0.5 20	0.5 50	0.5 100	1 20	1 50	1 70	1 85	1 100	2 20	2 50	2 60	3 20	3 35	3 50
เหล็กกล้าคาร์บอน	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13%Cr	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17%Cr	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18-2 (UNSS44400)	2	0	2	2	0	2	2	2	2	0	2	2	0	2	2
3R12 (UNSS30400)	2	0	1	2	0	1	1	2	2	0	1	1	0	1	1
3R60 (UNSS31600)	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
18-13-3	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
17-14-4	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2RK65 (904L) (UNSN08904)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Sanicro28 (UNSN 08028)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254SMO (UNSS31254)	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
654 SMO (UNSS32654)	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAF2304 (UNSS32304)	1	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SAF2205 (UNSS31803)	-	0	0	1	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
SAF2507 (UNSS32750)	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titanium	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1

ตารางที่ 9.9 ความรุนแรงของความต้านทานการกัดกร่อนของโลหะและการยอมรับให้ใช้งานได้ [12]

ระดับ	อัตราการกัดกร่อน	ความรุนแรงการกัดกร่อน
0	<0.1 มม./ปี (<5 mpy)	มีความต้านทานสูง
1	0.1-1.0 มม./ปี (5-50 mpy)	ตรวจสอบระยะเวลาการใช้งานเพื่อซ่อมบำรุง
2	> 1.0 มม./ปี (>50 mpy)	รุนแรงมากไม่แนะนำให้ใช้


ใช้งาน ตามอัตราการกัดกร่อน



Source: Producer Data Sheets

Figure 32 Corrosion in non-aerated sulphuric acid - 0.1 mm/yr (4 mpy) isocorrosion curves

(laboratory tests using reagent grade sulphuric acid)




ใช้งาน ตามอัตราการกัดกร่อน



Source: Producer Data Sheets

Figure 33 Corrosion in non-aerated sulphuric acid-chloride solutions - 0.1 mm/yr (4 mpy) isocorrosion curves

(laboratory tests using reagent grade sulphuric acid)




ใช้งาน ตามอัตราการกัดกร่อน



Source: Producer Data Sheets

Figure 44 Corrosion of high performance stainless steels and other alloys in a simulated caustic evaporator liquid of (wt. %):
 $43\text{NaOH} + 7\text{NaCl} + 0.15\text{NaClO}_3 + 0.45\text{Na}_2\text{SO}_4$




ใช้งาน ตามอัตราการกัดกร่อน



Figure 46 Critical pitting and crevice corrosion temperatures for austenitic stainless steel related to PRE numbers

- Critical temperatures evaluated in 6% ferric chloride per ASTM G48 and in 1M NaCl in the Avesta cell^{20,21}



เอกสารอ้างอิง

- กอบบุญ หล่อทองคำ ตำราเหล็กกล้าไร้สนิม
- สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ISBN 789740340294 2564.
- Handbook of Stainless Steel, ASM Specialty Handbook, ASM International USA.
- D. Peckner and I.M. Bernstein, editors, Handbook of Stainless steels , McGraw-Hill, New York, 1977.
- Stainless Steels, Ugine group, France.
- Corrosion Handbook of Stainless Steel, Otokumpu, Finland.
- Corrosion Handbook of Stainless Steel, Avesta Scheffield, Sweden.
- Corrosion Handbook of Stainless Steel, Sanvik, Sweden.

